

CELCO TERRA



Лак для підлоги

- Висока зносостійкість
- Легко використовувати, легко розрівнювати
- Стейкий до води та побутової хімії

Властивості виробу	Лак із високою зносостійкістю для дерев'яних і бетонних підлог. Продукт добре розрівнюється та утворює стійку до подряпин, води й побутової хімії лаковану поверхню. За лакованою поверхнею легко доглядати. Лак вироблюється з трьома ступенями глянцею.
Сфера використання	Продукт призначений для лакування дерев'яних і паркетних підлог у житлових приміщеннях, вітальнях, коридорах, офісах, а також у громадських місцях. Можна також використовувати для лакування бетонних підлог, що запобігає утворенню на них пилу.
Базова поверхня	Можна використовувати для лакування нових і раніше вкритих лаком паркетних і дерев'яних підлог (щитових, штучних, дощатих), а також для оброблення раніше необроблених підлог (зв'язування пилу, лакування).
Підготовка поверхні	Лакована поверхня повинна бути очищеною від пилу, бруду, жиру, воску й полірувальних засобів. На всіх етапах роботи поверхня має бути сухою, зміст вологи в деревині — нижче 18 %.
Ґрунтування	<p>Із раніше лакованої дерев'яної підлоги видалити відшарований лак, поверхню шліфувати до гладкого стану. Для отримання рівної поверхні без значних переходів радимо видалити з неї весь старий лак. Старий лак видалити зі всієї площі підлоги, що була врита лаком на водній основі. У разі роботи з машиною первісне шліфування поверхні виконати крупнозернистою шліфувальною шкіркою із сильним натиском, а подальше шліфування — дрібнозернистою шкіркою (120–150) із якомога слабшим натиском валика. Підлогу, раніше вкрити лаком на основі розчинника, обробити для кращого прилипання шліфувальною шкіркою. Отвори й щілини на дерев'яній поверхні (але не між дошками) заповнювати паркетною шпаклівкою потрібного тону або сумішшю для заповнення, що виготовлена з лаку й пилу після шліфування. Потім відшліфувати ці місця до гладкого стану.</p> <p>Перед лакуванням ретельно очистити підлогу пирососом і вологою ганчіркою. Видалити пил також із плінтусів, підвіконь і радіаторів.</p>
Фінішне оздоблення	<p>Раніше не оброблену дерев'яну поверхню ґрунтувати в 1 шар сумішшю лаку Celco Terra й уайт-спіриту в співвідношенні 10 : 1, бетонну поверхню — сумішшю лаку й уайт-спіриту в співвідношенні 10 : 3. Раніше лакована поверхня не потребує ґрунтування.</p> <p>Шар має висохнути за вимогами. Потім дерев'яну поверхню треба шліфувати дрібнозернистою шліфувальною шкіркою до гладкого стану; видалити пил після шліфування.</p>
Очищення поверхні	<p>Поверхню лакувати у 2 шари нерозбавленим продуктом Celco Terra. Якщо треба, виконати проміжне шліфування. Лак готовий до використання; перед цим його треба ретельно перемішати. Лак наносити на підлогу вздовж дощок. Важкі предмети й ковдри ставити на підлогу тільки через тиждень після лакування.</p> <p>Для зв'язування пилу на бетонних підлогах укрити 1 шаром суміші лаку Celco Terra й уайт-спіриту в співвідношенні 1 : 1.</p>
Очищення поверхні	Для очищення забрудненої поверхні використовувати чисту воду. Якщо треба — нейтральні або слаболужні (pH < 8) очищувальні засоби. Не використовувати сильнолужні очищувальні засоби. Після використання очищувального засобу ретельно ополоснути поверхню чистою водою, щоб лужний засіб не призвів до матовості лакованої поверхні. Для очищення поверхні використовувати м'яку губку або ганчірку.



Технічні характеристики

Сфера використання	Сухі приміщення під час внутрішніх робіт
В'язуча речовина	Уретан-алкід
Ступінь глянцю (Gardner, 60°)	Напівматовий, напівглянцевий, глянцевий
Покривна здатність	10–13 м ² /л залежно від поглинальної здатності поверхні
Час висихання (23 °С, RH 65 %)	Поверхня, що позбавлена пилу, 2 години, знову лакувати можна через 8 годин
Розріджувач	Уайт-спірит
Робочі інструменти	Пензель, валик
Очищення робочих інструментів	Уайт-спірит
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому й прохолодному місці
Пакування	1 л / 2,5 л / 10 л

Рекомендації з лакування

Температура повітря й поверхні під час лакування — +10...25 °С (рекомендована температура +18 ± 2 °С), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендована — 65 %). Температура, що вища або нижча за рекомендовану, або протяг під час лакування / висихання можуть спричинити наявні сліди на поверхні, а також утворення неякісної плівки.

Перед використанням лак ретельно перемішати, потім залишити на 5–10 хвилин, щоб бульбашки повітря в лаку досягли поверхні. Пензлем і валиком працювати спокійно, щоб зайве повітря не потрапило в шар лаку. Особливо треба бути уважним у місцях, де можуть накопичуватися надлишки лаку, наприклад у кутах. Такі місця рекомендовано лакувати пензлем.

Безпека праці

Вогнебезпечний. Пари можуть спричинити сонливість і запаморочення. Працювати в приміщенні, що добре вентилується. Уникати потрапляння хімікату на шкіру й в очі. У разі проковтування хімікату негайно звернутися до лікаря та показати йому упаковку чи етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Охорона довкілля й поводження з відходами

Після робіт щільно закрити ємність із лаком. Перед очищення робочих інструментів видалити залишки лаку. Не виливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставити в місце збирання шкідливих речовин. На оброблення відходів передавати лише повністю спустошені ємності.

Виробник

АО Akzo Nobel Baltics, Естонія.

Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, оф. 700, 02002, Київ, Україна, тел. +38 044 581 8592.

Уся інформація, зазначена в інструкції до продукту, отримана в лабораторних умовах і тому може змінюватися залежно від вибору продукту та від методу нанесення на поверхню, кліматичних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як інструкцію під час вибирання виробу та методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену ігноруванням інструкцій до виробу або використанням виробу не за призначенням. Для отримання додаткової інформації звертатися до представника. Представник залишає за собою право змінювати зазначені дані без попереднього інформування про це.