



ГЕРМЕТИК

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Номер в каталоге:
83XX

Titebond®
Painters Plus Caulk

Универсальный акриловый герметик с добавлением силикона для улучшения адгезии и упругости для наружных и внутренних работ по подготовке поверхностей под окраску:

- имеет превосходную адгезию к основным строительным материалам: дерево, металл, стекло, кирпич, камень,
- образует гладкий однородный шов с повышенными упругими свойствами,
- без запаха,
- хорошо противостоит внешним атмосферным воздействиям и появлению плесени,
- легко красится (в один слой) через 2...4 часа после нанесения,
- до высыхания смывается водой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ герметизации соединений, заполнения швов и трещин и т.п.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: аквариумов, влажной и сырой древесины, эксплуатации в условиях погружения в жидкости.

ФАСОВКА: 300 мл

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

цвет:	7 цветов*	температура применения:	не ниже +5 °С
плотность:	1,53 кг/л	температура эксплуатации:	-28...+65 °С
вязкость:	24,95 МПа·с	рабочее время:	10...15 мин.
сухой остаток:	80%	замораживание–размораживание:	стабилен после высыхания

летучие компоненты: 25...47 г/л
время высыхания: 24 часа

*Белый (8301), миндальный (8311), коричневый (8321), прозрачный (8331), серый (8341), древесный (8351), черный (8361)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и герметик, другие посторонние субстанции. Не проводите наружные работы, если ожидается выпадение осадков в течение суток.

НАНЕСЕНИЕ: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45° по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва. Заполните щель герметиком, влажным шпателем или вручную выровняйте шов заподлицо с остальной поверхностью. Через 10...15 мин. на поверхности герметика образуется защитная пленка. Инструменты легко чистятся водой.

ОКРАСКА: герметик окрашивается латексными красками через 2...4 часа после нанесения.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 300 мл

Диаметр шва	6 мм	9 мм	12 мм
Длина шва	9,7 м	4 м	2 м

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать продолжительного воздействия герметика на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. **Храните герметик в местах, недоступных детям!** Использовать только по прямому назначению.

